# PURLET W 720

## Renovační balzám

---

**Charakteristika:**

Renovační balzám se používá pro renovační/obnovovací nátěry dřevěných podkladů natřených tenkovrstvou lazurou PURLET W 260 – zejména těch prvků, u kterých se předpokládá zvýšená mechanická nebo povětrnostní zátěž.

---

**Složení:**

Směs UV filtru, vosku a funkčních aditiv dispergovaných v emulzi modifikovaného uretanizovaného alkyd - akrylátu.

---

**Prostředí:**

Exteriér / interiér.

---

**Použití:**

- podklady natřené tenkovrstvou lazurou PURLET W 260
- zahradní nábytek
- městský mobiliář
- dětská hřiště
- lavičky
- terasy

---

**Vlastnosti výrobku:**

- prodloužení životnosti nátěru PURLET W 260
- nestéká při aplikaci
- voděodolná vrstva
- vysoká kvalita provedené údržby
- ředění vodou v poměru 1 : 3-6

---

**Odstíny / vzorkovnice:**

- transparentní

**Vzhled:**

- polomatný

---

Výrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
č.p. 1, 679 61 Skrchov, Česká republika
IČ: 43420371
tel.: +420 516 474 211
email: purlet@teluria.cz
www.purlet.cz

**Pracovní postup:**

**Podklad:**

- vlhkost dřeva max. 12 %
- přebroušení podkladu ošetřeného nátěrem PURLET W 260 brusným papírem P220-P400
- podklad musí být čistý, suchý, zbavený cizorodých látek

**Podmínky při zpracování:**

- optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 25 °C
- optimální teplota podkladu a ovzduší 18 °C až 25 °C
- relativní vlhkost vzduchu 50 %
- teplota při aplikaci a zasychání nesmí klesnout pod 10 °C

**Postup práce:**

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Před použitím se ředí čistou vodou v poměru 1 díl PURLET W 720 a 3 až 6 dílů vody. Nanáší se v jedné vrstvě houbičkou, hadříkem, štětcem, mopem. Vlhkost musí být v rozmezí 8 – 15 %, dřevo nesmí vykazovat známky biologického napadení. Pro venkovní aplikace doporučujeme povrch lehce zdrsnit brusným papírem P220 - P400. Hladký povrch není vhodný pro dokonalé zakotvení nátěru. Ošetření povrchu dle míry zatížení 1 až 3 x za rok.

---

**Aplikace:**

- štětec, mop, houbička, hadřík

**Typ:**

- na vodouředitelné bázi

**Ředidlo:**

- voda (k mytí pomůcek)

**Vydatnost:**

- 40-72 m²/kg (po naředění)

**Zasychání:**

- min. 4 hod.

**Obalová varianta:**

- 0,7 kg

**Parametry nátěrové hmoty:**

- obsah netěkavých složek min 35 %

**Hodnoty pro stanovení emisních limitů:**

- kategorie: A/e VŘNH
- prahová hodnota VOC v g/l od 1. 1. 2010: 130
- max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití v g/l: 9

**Skladovatelnost:**

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 °C až 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

**Likvidace odpadů a obalů:**

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

**Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:**

Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs z pentamethyl-piperidyl sebakátu, 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát, kobaltové a bórové neodekanoátové komplexy, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).
**Standardní věty o nebezpečnosti**
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
**Pokyny pro bezpečné zacházení**
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Výrobek je ošetřený biocidem.



VAROVÁNÍ
UFI: S5JS-D1RD-A00R-MM92

---

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

Verze 22.10.2026