

PURLET W 720

Renovační balzám

Charakteristika:

Renovační balzám se používá pro renovační/obnovovací nátěry dřevěných podkladů natřených tenkovrstvou lazuroou PURLET W 260 – zejména těch prvků, u kterých se předpokládá zvýšená mechanická nebo povětrnostní zátěž.

Složení:

Směs UV filtru, vosku a funkčních aditiv dispergovaných v emulzi modifikovaného uretanizovaného alkyd - akrylátu.

Prostředí:

Exteriér / interiér.

Použití:

- podklady natřené tenkovrstvou lazuroou PURLET W 260
 - zahradní nábytek
 - městský mobiliář
 - dětská hřiště
 - lavičky
 - terasy
-

Vlastnosti výrobku:

- prodloužení životnosti nátěru PURLET W 260
 - nestéká při aplikaci
 - voděodolná vrstva
 - vysoká kvalita provedené údržby
 - ředění vodou v poměru 1 : 3-6
-

Odstíny / vzorkovnice:

- transparentní

Vzhled:

- polomatný
-

Pracovní postup:**Podklad:**

- vlhkost dřeva max. 12 %
- přebroušení podkladu ošetřeného nátěrem PURLET W 260 brusným papírem P220-P400
- podklad musí být čistý, suchý, zbavený cizorodých látek

Podmínky při zpracování:

- optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 25 °C
- optimální teplota podkladu a ovzduší 18 °C až 25 °C
- relativní vlhkost vzduchu 50 %
- teplota při aplikaci a zasychání nesmí klesnout pod 10 °C

Postup práce:

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Před použitím se ředí čistou vodou v poměru 1 díl PURLET W 720 a 3 až 6 dílů vody. Nanáší se v jedné vrstvě houbičkou, hadříkem, štětcem, mopem. Vlhkost musí být v rozmezí 8 – 15 %, dřevo nesmí vykazovat známky biologického napadení. Pro venkovní aplikace doporučujeme povrch lehce zdrsnit brusným papírem P220 - P400. Hladký povrch není vhodný pro dokonalé zakotvení nátěru. Ošetření povrchu dle míry zatížení 1 až 3 x za rok.

Aplikace:

- štětec, mop, houbička, hadřík

Typ:

- na vodouředitelné bázi

Ředidlo:

- voda (k mytí pomůcek)

Vydatnost:

- 40-72 m²/kg (po naředění)

Zasychání:

- min. 4 hod.

Obalová varianta:

- 0,7 kg

Parametry nátěrové hmoty:

- obsah netěkavých složek min 35 %

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

- kategorie: A/e VŘNH
- prahová hodnota VOC v g/l od 1. 1. 2010: 130
- max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití v g/l: 9

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 °C až 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:

Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivými a pitnou vodou. Obsahuje reakční směs z pentamethyl-piperidyl sebakátu, 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát, kobaltové a bórové neodekanoátové komplexy, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Standardní věty o nebezpečnosti

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Výrobek je ošetřený biocidem.



VAROVÁNÍ

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

Verze 25.2.2025